

## REDOCAR HS 600 VOC – PE-Plnič

### BESCHREIBUNG

#### Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung, VOC-konform, grau

#### Eigenschaften

Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Altlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang.

### POPIS

#### Popis výrobku












2K-stříkací polyesterový plnič obsahující rozpouštědla na opravy laku u automobilů, VOC-konformní, šedý

#### Vlastnosti

Výborná přilnavost na ocel a broušené staré nátěry. K vyplnění nerovností, hlubokých rýh po broušení a hrubě opracovaných spravovaných míst v jednom cyklu.

### TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

	<b>Festkörper / Ergiebigkeit Pevné částice/ Vydatnost</b>	ca. / cca.. 81 %	2,9 m <sup>2</sup> /l / 250 µm Trockenfilm (suchý film)
	<b>Mischungsverh ältnis / Poměr míchání</b>	96 : 4 nach Gewicht / podle váhy	
	<b>Härter / Tvrdidlo</b>	REDOCAR CHP Härter / Tvrdidlo	
	<b>Verdünnung / Ředidlo</b>	REDOCRYL Verdünnung 60 REDOCRYL Ředidlo 60	max. 10%
	<b>Verarbeitungsvi skosität / Zpracovávaná viskozita</b>	ca. 40 – 50 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Doba zpracování: 30 min	
	<b>Applikation / Applikace</b>	Fließbecherpistole / Pistole s pohárkem 1,5 – 2,5 mm, 2 – 3 bar	
	<b>Spritzgänge / Stříkací cykly</b>	1,5 - 2 → Trockenschichtdicke / Tloušťka suché vrstvy 150 – 250 µm, max. 400 µm	
	<b>Ablüftzeiten / Doby vytékání</b>	2 – 3 min zwischen den Spritzgängen / mezi cykly 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / před zasycháním v sušárně	
	<b>Trocknung/ Zasychání</b>	20°C → 2 h 60°C → 20 - 30 min	
	<b>Schleifen / Broušení</b>	Anschliff / Nábrus: P 100 - 120 Nachschliff / Následné broušení: P 280	
	<b>Lagerung / Skladování</b>	Nicht über 35°C lagern / Neskladovat při teplotách nad 35°C	

### SONSTIGE HINWEISE

**REDOCAR HS 600 VOC – PE-Plnič****Gefahrenhinweise**

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

**Rechtshinweise**

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

**Zvláštní pokyny:**

Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na:

- údaje v příslušném bezpečnostním listu EU
- zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami
- předpisy oborových ( profesních ) organizací

**Právní pokyny**

Tyto údaje odpovídají stávajícímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití. Nemůžeme zajistit určité vlastnosti výrobku a vhodnost jeho použití pro konkrétní účel. Prodejci a uživatelé musí proto sami zodpovědně posoudit vhodnost našich výrobků podle nároků a podmínek

**REDOCAR HS 600 VOC – PE-Plnič**

---

angefordert werden sollte  
oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com)  
aktuell heruntergeladen  
werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by:

FAGUS AZ PRAHA S.R.O.